

Icopal AS

Takstein og takplater

1020

Decra

NOBB modulnr. 30167175\*

FDV-m30167175

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Varmforsinkede, kaldvalsede stålplater, belagt med 20 µm aluzink og epoksy på begge sider.

På oversiden er Decra Classic og Decra Stratos påført et akrylbelegg bestrødd med steingranulat i forskjellige farger, med ytterligere et toppsjikt med klar akryl. Overflaten på Decra Elegance består av en skinnende pulverlakk. Undersiden har polyesterbelegg.

Pannene er prøvet for snølast 21 kN/m<sup>2</sup> uten deformasjoner. Icopal Decra har god beskyttelse mot kantkorrosjon fordi alle snittflater er belagt med akryl.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazzavakost (ikke stålbørste).

Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av Icopal Grønskefjerner. Et ferdig blandet middel. Icopal Grønskefjerner påføres med rengjort pumpesprøyte eller sprayflaske en dag det er oppholdsvær. Temperaturen må være minimum +10 grader. Høy utetemperatur øker effekten. Når grønske/mose er brutt ned (blitt brun) spyles overflaten med vannslange, høytrykkspyler (maksimalt 100 bar) eller koster forsiktig. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Høytrykksspyling: Bruk maksimalt 100 bar trykk. Spyl alltid nedover langs takfallet.

### Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller evt. luftehatter og beslag for mekaniske skader (snø, is etc).

NB! For å unngå deformasjon på takpannene når man går på taket, må man alltid trække i bunnen av takpannen og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under (dvs. i forkant av takpannen).

Bruk gummisko med sklisikre såler. Ved snørydding, unngå å skrape overflaten. La det alltid være igjen 15-20 cm snø på taket.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Evt. avskalling av steinbelegget må alltid raskest mulig repareres med Decra reparasjonssett.

Icopal AS

Takstein og takplater

1020

**Decra**

NOBB modulnr. 30167175\*

FDV-m30167175

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 50 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### Garanti

Det gis 30 års garanti på produktet, forutsatt at produsentens vilkår for garanti oppfylles.

### Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

### Renholdsvennlighet

«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av blekk, olje, etc.).

## 5. MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

–

### Emisjon

–

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter.

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_ \_

### Øvrige opplysninger

–

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Icopal AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Postadresse</b>	Fjellhamarveien 52
<b>Postnr. og poststed</b>	1472 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:icopalservice@icopal.com">icopalservice@icopal.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 10203305 og 10203347.