



FDV-DOKUMENTASJON

mars 15

Icopal as

Asfalt takbelegg

1024

Icopal 2-Lag

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal 2-Lag består av Icopal Base og Icopal Top.

Icopal Base har en stamme av forsterket polyesterfilt pålagt SBS-modifisert bitumen, oversiden består av Sand eller Syntan.

Icopal Top har en stamme av forsterket polyesterfilt og aluminium med pålagt SBS-modifisert bitumen. Oversiden er belagt med knust skifer. Icopal 2-Lag har lang holdbarhet. Det er smidig og lett å sveise, selv i streng kulde. Icopal 2-Lag er godkjent i henhold til BROOF (t2) på alle underlag.

SINTEF Teknisk Godkjenning: TG 2012.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost (ikke stålbørste). Større forekomster av mosebegroing kan fjernes ved forsiktig bruk av høytrykksspyler og grønskefjerner (evt. klorin blandet med 3-4 deler vann) eller tilsvarende. Midlet sprøytes, kosteres eller rulles på taket en dag det er pent vær - og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke. Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3 år.

Ved snømåking av taket må man unngå skader på takbelegget med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Som en hovedregel bør taket inspiseres to ganger i året, - vår og høst. Utsatte steder som avslutninger, overganger, gjennomføringer og sluk må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelse.

Unngå å gå på taket på varme sommerdager

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader kan repareres med en lapp av samme takbelegg sveist til underlaget. Større skader/utskifting må utføres av taktekker.



FDV-DOKUMENTASJON

mars 15

Icopal as

Asfalt takbelegg

1024

Icopal 2-Lag

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 40 år forutsatt riktig montering, normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Avfallshåndtering: deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1477 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopal.no@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no

mcj / 6.30

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert juni 03