

Icopal Klebeasfalt

Produktbeskrivelse

Icopal Klebeasfalt er oksidert bitumen som leveres i blokker á 25 kg.

Bruksområde og -betingelser

Klebeasfalt varmes opp i gryter og benyttes til fastklebing av asfalt takbelegg (grytetekking). Underlaget må være tørt rengjort og primet.

Lagring

Produktet lagres ved maks 200 °C.

Avfallsbehandling

Klebeasfalt sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan varmegjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0007 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 03 02

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Testmetode	Ytelse	Enhet
Nålepenetrering	EN 1426	30 - 40	1/10 mm
Mykningspunkt ring og kule	EN 1427	90 – 100	°C
Fraass bruddpunkt	EN 12593	< - 20	°C
Densitet ved 25 °C	EN ISO 3838	1,000	Kg/m ³
Flammepunkt (Cleveland)	EN ISO 22592	> 250	°C
Oppløselighet	EN 12592	> 99,0	% (m/m)
Massetap ved oppvarming	EN 13303	< 0,5	%